UV MULTIPLUS

Inchiostro UV lucido.
Specificamente formulato per funzionare con successo in tutte le applicazioni grafiche.

Applicazione e Stampa

- Inchiostri Multiplus adatti per i seguenti supporti:

  - Carta e Cartone
  - PVC (tutti i tipi)
  - Polipropilene
  - Policarbonato
  - Polistirene
  - PMMA (plexiglass)

- In caso di difficoltà di tenuta si consiglia l'aggiunta dal 3% al 5% di Catalizzatore ST305 su certi tipi di polipropilene: Priplack, Akilux

- A causa della grande varietà di supporti, si raccomanda di effettuare test preliminare.

- Non è laminabile

Vantaggi del prodotto

PROPRIETA'	*VANTAGGI*
Vasta gamma colori	Possibilità di formulare Tinta Pantone ®
Alta flessibilità, rapida polimerizzazione	Facilità d'uso
Particolare resina nella formulazione	Ottima adesione su svariati supporti

Gamma colori

Sistema EDA ECO

MID YELLOW	**710**
GOLDEN YELLOW	**720**
MANDARIN	**730**
VERMILION	**740**
DARK RED	**750**
PINK	**760**
VIOLET	**770**
PRIMARY BLUE	**780**
EMERALD GREEN	**790**
REFLEX BLUE	**270**

STANDARDS

NERO	**701**
NERO COPRENTE	**703**
BIANCO	**702**
BIANCO SUPER COPRENTE	**706**
BASE TRASPARENTE	**090**
BASE NON LAMINABILE	**090 SLC**
BASE PER METALLI *	**091**
BASE TIXOTROPICA	**098**
ARGENTO	**MULTIPLUS ALU**

**** METALLIZZATI***

BASE 091 = 80%	+	POLVERE ORO	= 20%
BASE 091 = 75%	+	POLVERE ARGENTO	= 25%

Pigmenti concentrati MULTIFLEX

N.B. ESENTI DA FOTOINIZIATORE

MID YELLOW CONC	**715**
GOLDEN YELLOW CONC.	**725**
MANDARIN CONC.	**735**
VERMILION CONC.	**745**
DARK RED CONC.	**755**
PINK CONC.	**765**
VIOLET CONC.	**775**
PRIMARY BLUE CONC.	**785**
EMERALD GREEN CONC.	**795**
BLACK CONC.	**415**

→

E’ possibile aumentare l’intensità di colore aggiungendo una piccola percentuale di pigmento concentrato

Attenzione:

L’aggiunta di troppo pigmento concentrato può impedire la polimerizzazione completa dell’inchiostro. Non stampare mai i concentrati tal quali.

QUADRICROMIA

PROCESS BLACK 7/8L	**410**
PROCESS MAGENTA 7/8L	**420**
PROCESS COLD YELLOW 6/7L	**430**
PROCESS WARM YELLOW 5/6L	**440**
PROCESS CYAN 7/8L	**450**
PROCESS MAGENTA 7/8L	**460**

Lavaggio

Si consiglia:
LAVAGGIO TELAI RAPIDO U.V.
(cod. 68.21)

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1
(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO 95 AL
(cod. 68.95 AL)
Odore tenue, meno persistente.

Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito la “Scheda Tecnica Lavaggi”.

Diluenti / Additivi

DILUENTE 6 E
(da 0,5 a 5%)
Con NVP, ingiallente, ottima tenuta

DILUENTE UV022
(da 0,5 a 5%)
Esente da NVP, incolore

CATALIZZATORE ST305
(da 0,5 a 5%)

DISTENDENTE SILICONICO 150.AD07
(da 0,5 a 3%)

Tinte a campione

Colorflex S.r.l. offre un servizio completo di miscelazione colori da 1 kg. A tale scopo, abbiamo bisogno di ricevere più informazioni possibili riguardo al tipo di substrato, colore, maglia usata, campione…

Durata e conservazione

Gli inchiostri Standard di questa serie, non diluiti, sono garantiti per un anno dalla data di produzione nel contenitore originale.
Le suddette garanzie citate sono applicabili ad inchiostri immagazzinati in un ambiente secco, scuro e ben ventilato ad una temperatura tra i 15 e i 25° C.

Standard e Legislazione

Gli inchiostri da stampa e relativi prodotti formulati da Encres Dubuit non contengono nessuna sostanza estremamente preoccupante (SVHC) candidata all'autorizzazione (al 07 Luglio 2017) e sono conformi alle esigenze delle Direttive 2011/65/UE (RoHs) e 94/62/CE (livello di concentrazione di metalli pesanti presenti negli imballi). Per ulteriori informazioni relative alle nostre conformità regolamentari, consultate il nostro documento Eco System, disponibile su richiesta.

****

DUBUIT garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.