

AP UNIVERSALE - Serie 105 LUCIDA

Inchiostro idoneo per serigrafare su metallo, senza catalizzatori o induritori oltre a moltissimi altri materiali su cui si ottengono ottimi risultati. Inchiostro flessibile con buona resistenza meccanica e fisico-chimica.

Applicazione e Stampa



- Stampa su:
alluminio lucido o trattato,
metalli in genere,
ABS,
PVC flessibile,
metacrilato,
policarbonato,
polistirolo antiurto,
legno e derivati, cuoio,
autoadesivi,
poliestere,
acetato,
tessuti in fibra naturale ed in fibra acrilica.
- Per teloni in PVC ad alta plastificazione, impiegare la serie 100 TL.
- Telaio Serigrafico:
le matrici devono essere resistenti ai solventi. Usare tessuto 120/150 fili

Vantaggi del prodotto

PROPRIETA'

RESISTENZA MECCANICA - Stampa su metallo, essiccazione a forno:

RESISTENZA MECCANICA - Stampa su metallo, essiccazione a forno:

VANTAGGI

Taglio: - nessuna screpolatura
Imbutitura: - supera 10/lbs.inch
Piegatura: - supera 180 diam./mm.
Quadrettatura: - nessun distacco
Abrasione: - ottima
Durezza: - buona
Aderenza: - eccellente

Calore: - max 150°C
Luce: - ottima
Acqua: - ottima
Detersivi: - ottima
Vapore: - buona
Alcool: - buona
Oli e Grassi: - buona
Solventi: - scarsa

GAMMA COLORI

MID YELLOW	710
GOLDEN YELLOW	720
MANDARIN	730
VERMILION	740
DARK RED	750
PINK	760
VIOLET	770
PRIMARY BLUE	780
EMERALD GREEN	790

STANDARDS

NERO PER TINTE	701
NERO COPRENTE	703
BIANCO	702
BIANCO SUPER COPRENTE	706
BASE TRASPARENTE *	910
TRASPARENTE SATINATO **	930
TRASPARENTE SATINATO ANTIGRAFFIO ***	944

* Base Trasparente 910

Come pasta da taglio, per rendere i colori meno intensi; come sovrastampa per proteggere ed accentuare la resistenza e brillantezza dei colori.

** Trasparente Satinato 930

Trasparente con effetto satinato accentuato.

*** Trasparente Satinato Antigraffio 944

Per ottenere un effetto satinato resistente al graffio ed allo sfregamento dei materiali.



Diluenti

Diluyente RA.10 RAPIDO
(da 1 a 10 %)

Diluyente ME.07 MEDIO
(da 1 a 10 %)

Diluyente LE.02 LENTO
(da 1 a 10 %)

Diluyente RI.07 RITARDANTE
(da 1 a 10 %)

Coprenza

40-50 Mq con 1 kg di inchiostro stampato con telaio 120 fili

Essiccazione

o Per la stampa su metallo – asciugatura a forno:

prima asciugatura 5 minuti ad aria. Successivo indurimento finale alla temperatura di 140°C per 15-20 minuti.

Standard e Legislazione

La Serie AP Universale è conforme agli standard di sicurezza dei giochi per bambini della CEE (EN-71/3, Aprile '89), che limitano la quantità massima dei seguenti metalli pesanti estraibili da una stampa finita: Selenio, Cromo, Bario, Arsenico, Antimonio, Piombo, Mercurio e Cadmio. E' anche in conformità alla Circolare 98-638. Garantiamo l'assenza di aggiunte volontarie di metalli pesanti durante la lavorazione. Questo inchiostro è esente da NVP.

COLORFLEX garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.