

SERITAR

Inchiestri laminabili formulati per le carte di credito o simili in PVC



Applicazione e Stampa

- Adatto a determinati supporti quali:
 - Carte di credito
 - Carte fedeltà
 - Carte d'identificazione
- Rapida essiccazione su appositi supporti, senza otturare il telaio grazie al potere auto-solvente

Vantaggi del prodotto

PROPRIETA'	VANTAGGI
ALTA CONCENTRAZIONE DI PIGMENTO	ECCELLENTE POTERE COPRENTE
RESINA FLESSIBILE	BUONA FLESSIBILITA' E DUREZZA SUPERFICIALE
BASE ESENTE DA SILICONE	PERFETTAMENTE LAMINABILE

GAMMA COLORI

GIALLO CHIARO	TC-033
GIALLO ORO	TC-031
MANDARINO	ST-029
ROSSO VIVO	ST-023
ROSSO CHIARO	ST-024
ROSA	MX-360
VIOLETTO	MX-370
BLU PRIMARIO	MX-380
VERDE SMERALDO	MX-390

METALLIZZATI

ORO-VG	PM-100
ORO-VG	PM-19
ORO LIMONE	PM-21
BRONZO	PM-09
ARGENTO-VS	PM-01
ARGENTO-MS	PM-05
ARGENTO	PM-18
ARGENTO	PM-25
ARGENTO	PM-26
PERLATO VP	PM-101
PERLATO VB	PM-102
PERLATO	PM-17
PLATINO PERLATO VP	PM-24

Lavaggio



Si consiglia:
LAVAGGIO TELAI RAPIDO U.V.
(cod. 68.21);

SOLVENTE LAVAGGIO G.F.1
(cod. 68.91V)

SOLVENTE LAVAGGIO
(cod. 68.95AL)

Odore tenue, meno persistente.

Sono utilizzabili anche altri Solventi Lavaggio, per informazioni a tale proposito è disponibile sul nostro sito la "Scheda Tecnica Lavaggi".

STANDARDS

NERO	ST-011
BIANCO	ST-82
BIANCO EXTRA OPACO	AC-083
VERNICE	ST-090
BASE DA SCRITTURA	TC-092

COLORI PERSONALIZZATI

I nostri laboratori possono intraprendere lo studio e la realizzazione di qualsiasi tonalità particolare (Pantone, Ral NCS, ecc.) a partire da 1 Kg. Sono necessarie, però, informazioni relative il tipo di supporto, tessuto utilizzato, il tempo di asciugatura, possibili resistenze, e se possibile un campione di inchiostro.

Diluyente



Diluyente RA.10 RAPIDO
(da 1 a 10%)

Diluyente MI.01 MEDIO
(da 1 a 10%), inodore

Diluyente LI.01 LENTO
(da 1 a 10%)

Diluyente RI.01 RITARDANTE
(da 1 a 10%)

Essiccazione

Avviene mediante evaporazione del sovente.

Si consiglia con una diluizione del 10% con il nostro Diluente Ra.10 RAPIDO e con l'utilizzo di un telaio per tessuto da 120 fili :

- Aria secca per 5 -10 minuti
- Asciugatura ad aria calda a 60°C per 2 minuti

Legislazione e Sicurezza

La maggior parte degli inchiostri da stampa e prodotti connessi formulati da ENCREZ DUBUIT non contengono nessuna delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione (al 25.06.2020) in concentrazione superiore allo 0,1%.

I nostri prodotti sono conformi alle esigenze delle Direttive 2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) e 94/62/CE (Livello di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballi).

Per ulteriori informazioni relative alle nostre conformità regolamentari, consultate il nostro documento Eco System, disponibile a richiesta.

Questa serie non deve essere utilizzata per la stampa di materiali di imballo alimentare che non sia riconosciuto come barriera protettiva (plastica, cartone, carta ed etichette incollate su questi supporti).

DUBUIT garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.