

Polvere effetto sabbia 30F - 90F - 200F

La POLVERE EFFETTO SABBIA è un agente opacante poliuretanico, ottenuto da processo industriale esente da solventi.

Conferisce ai film di vernice una mano testurizzata, combinata ad una buona resistenza al graffio, alla rilucidatura, all'abrasione ed una notevole trasparenza.

DISPONIBILE IN DIVERSE GRANULOMETRIE : 140SP.30 F – 140SP.90 F – 140SP.200 F

APPLICAZIONE

Data la sua compatibilità pressoché universale, la POLVERE EFFETTO SABBIA può essere utilizzata con ogni tipo di resina all'acqua, base solvente e UV.

Il dosaggio nella vernice dipende dal risultato che si vuole ottenere per opacità ed effetto tattile.

La polvere può essere incorporata in ogni fase della lavorazione purché vi sia una buona agitazione.

30 F	90 F	200 F
ASPETTO: Polvere bianca	ASPETTO: Polvere bianca	ASPETTO: Polvere bianca
PH (10%): 5 - 8	PH (10%): 5 - 8	PH (10%): 5 - 8
PRESA D'OLIO: 50-75 %	PRESA D'OLIO: 35-60 %	PRESA D'OLIO: 40-70 %
RESIDUO SECCO: 99 ± 1	RESIDUO SECCO: 99 ± 1	RESIDUO SECCO: 99 ± 1
BULK DENSITY: 400-700 g/l	BULK DENSITY: 450-750 g/l	BULK DENSITY: 450-750 g/l
GRANULOMETRIA d(50): 22-30 µm	GRANULOMETRIA d(50): 50-70 µm	GRANULOMETRIA d(50): 100-150 µm

DURATA E CONSERVAZIONE

Il prodotto è stabile per un anno purché sia conservato tra 5 e 30°C in luogo riparato e mantenuto nel suo imballo originale.

COLORFLEX garantisce la qualità dei prodotti.

Ciononostante non può garantire i risultati finali, non potendo esercitare nessun controllo sulle procedure di produzione individuali. La nostra responsabilità è limitata unicamente al cambio di inchiostro e vernice. La qualità del supporto da stampare può variare, così come la qualità dell'inchiostro ivi stampato. Di conseguenza le informazioni di cui sopra sono fornite in buona fede, basandoci sullo stato della nostra esperienza. Tutto ciò è valido anche per la nostra assistenza tecnica. Quando utilizzate i nostri inchiostri e le nostre vernici su un nuovo supporto o quando cambiate procedura, vi raccomandiamo caldamente di effettuare delle prove prima di iniziare la produzione; ciò per assicurare una totale compatibilità.